



Spettabile
HYDROGOMMA S.p.A.
Via delle Industrie, 2/4
20050 SULBIATE (MI)

Data, 11 luglio 2007
RP n° 440
Rif. E-Mail del 07.06.2007

Ordine ricevuto il 25.06.2007 Data inizio prove: 02.07.2007 Data fine prove: 09.07.2007 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: PROVE DI MIGRAZIONE IN SIMULANTE ACQUA DISTILLATA SECONDO IL DM 06/04/04 n.174 DI UN TUBO IN GOMMA VULCANIZZATA

<u>TUBO</u>	<u>COD. E101</u>	<u>Metodi di prova</u>	<u>Valori limite</u>
<u>Solvente simulante e condizioni di prova</u>	Contatto statico in acqua distillata per 24 ore a 40°C	DM 06.04.04 n.174 Allegato III c Sezione 1/A	
<u>Migrazione globale</u>	ppm 54,1	DM 06.04.04 n.174 Allegato III c Sezione 1/B	≤ 50 + 12
<u>Migrazione dei perossidi</u>	ppm 0,30	DM 21.03.73 Allegato IV Sezione 3.2	≤ 3

NOTA: Sul valore limite della migrazione globale è ammessa una tolleranza analitica di 12 ppm.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

L'OPERATORE

E. Badomer

IL DIRETTORE

F. Casa